

Scheda tecnica

CAOLINO R 40

APPLICAZIONE ; SMALTI, ENGOBBI, CARTA, PLASTICA

Analisi chimica		%
TiO ₂		0,80
Al ₂ O ₃		35,5
SiO ₂		48,5
K ₂ O		1,5
MgO		0,20
CaO		0,40
Fe ₂ O ₃		1
p.f.		12

Analisi minerologica	
Caolinite	87
Quarzo	3
Muscovite	4,5
Feldspato	4
Altri	1,5

Residuo a 45µm dopo lavaggio 0,7%