

Scheda tecnica

Caratteristiche fisiche	
Densità	630G/L
Durezza (MOHS)	3
Granulometria	0% >75µ

Analisi chimica	
Carbonato di Calcio (CaCO ₃)	98,00% min.
Ossido di Magnesio	0,80%
Ossido di Ferro Fe ₂ O ₃	0,10%
Ossido di Alluminio	0,10 %