

Scheda tecnica

PORTACHROM C25 e C38

APPLICAZIONE ; COLORANTE DA IMPASTO E DA SMALTO

Caratteristiche fisiche	
Densità	4,5
Durezza (MOHS)	5 1/2
Granulometria C25	25µm ≥ 3%
Granulometria C38	38µm ≥ 3%

Analisi chimica	%
Cr2O3	45
Al2O3	14,5
Na2O	0,40
CaO	0,30
MgO	11
FeO	24,5
MnO	0,25
SiO2	3,0
TiO2	0,5
p.f.	

Esmar srl

Via Emilia Romagna, 82 41049 Sassuolo (MO)- Italia - Tel. 0536-800133 / 804617 Fax 0536-802482
Capitale sociale Eur 10.000,00 i.v. C.F. e P.I. 03439320361 REA MO 387795 email: info@esmar.it