



PRODUZIONE – COMMERCIO ARGILLE – MATERIE PRIME ED AFFINI PER L'INDUSTRIA CERAMICA

ARGILLA ROSSA CA' TALAMI 8% di carbonati

APPLICAZIONE : IMPASTI CERAMICI

Analisi chimica	%
TiO ₂	0,67
Al ₂ O ₃	12,50
SiO ₂	51,42
Na ₂ O	1,33
K ₂ O	2,73
MgO	3,22
CaO	8,01
Fe ₂ O ₃	5,70
p.f.	12,53

Nota: tali dati sono da intendersi puramente indicativi!